

Lehmbloc-Mauermörtel

- Lehmmauermörtel (sonnengetrocknet) für Lehmsteine der Anwendungsklassen I oder II
- für tragendes und nicht tragendes Mauerwerk
- Lehmmauermörtel nach DIN 18946



Bezeichnung	
Liefereinheiten	25 kg im Papiersack
Reichweite	ca. 13,9 Liter Nassmörtel
Zusammensetzung	Lehm, Ton und Sand
Qualität	Das Rohmaterial Lehm wird in unserer eigenen Grube abgebaut und unterliegt einer ständigen Kontrolle. Herkunftsland: Deutschland.
Baustoffwerte	
Rohdichte	1.800 kg/m ³
Druckfestigkeit	2,5 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit λ_r	0,91 W/mk
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	5/10
Baustoffklasse	A1 nicht brennbar
Aufbereitung	Mit Hand, Quirl, Freifallmischer oder Putzmaschine. Die Wasserzugabe ist auf die Auftragsstärke abzustimmen.
Verarbeitung	Der Lehmmörtel wird wie im Mauerhandwerk üblich verarbeitet. Angerührtes Material kann auch nach Tagen noch verarbeitet werden, wenn es abgedeckt gelagert wird.
Verbrauch	
Lehmbloc-1,8-240	45 Liter/m ² bzw. 180 Liter/m ³
Lehmbloc-1,8-300	60 Liter/m ² bzw. 190 Liter/m ³
Lehmbloc-2,0-HF	184 Liter/m ³
Lehmbloc-2,0-NF	250 Liter/m ³
Lehmbloc-T1,4-115	10 Liter/m ²
Hinweis	Die Farbe des Mörtels weicht in der Regel von der Farbe der Lehmsteine ab.
Lagerung	Vor Nässe schützen! Trocken gelagert mind. 2 Jahre verwendbar.