


Redbloc-U8

- Systemwand aus Planziegel-U8
- nach Zulassung des Instituts für Bautechnik Berlin Nr. Z-17.4-1275
- Rohdichteklasse 0,60



Für den Einfamilien-, Doppel- und Reihenhausbau. Schalltechnisch regelmäßig nicht geeignet für sonstige Gebäude mit baurechtlichen Anforderungen an die Schalldämmung zwischen fremden, schutzbedürftigen Räumen bzw. Nutzungseinheiten, z. B. Gebäude mit mehreren Wohnungen oder Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung.



| Bezeichnung | Redbloc-U8-365 | Redbloc-U8-425 |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| Wanddicke | 36,5 cm | 42,5 cm |
| Materialverbrauch | | |
| Einzelsteinformat | 12 DF | 14 DF |
| Länge × Breite × Höhe | 248 × 365 × 249 mm | 248 × 425 × 249 mm |
| Verbrauchsangabe für Redbloc-Montagekleber: ca. 1 Dose pro 25 m ² Wandfläche | | |
| Arbeitszeitrichtwert ¹⁾ | ca. 0,15–0,30 h/m ² | |
| Wärmeschutz²⁾ | | |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ _R | 0,08 W/(mK) | |
| U-Wert | 0,21 (0,20) W/(m ² K) | 0,18 W/(m ² K) |
| Brandschutz³⁾ | | |
| Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 | F 90-AB | |
| Ausnutzungsfaktor im Brandfall α _{fi} | ≤ 0,70 | |
| zulässig als Brandwand ⁴⁾ | bis Gebäudeklasse 3 | |
| Statik⁵⁾ | | |
| geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 ⁶⁾ | 0–3 | |
| Rechenwert der Eigenlast | 6,0 kN/m ³ | |
| Festigkeitsklasse | 6 | |
| charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f _k | 1,9 MN/m ² | |

Ausschreibungsvorschlag – auch zum Download unter www.schlagmann.de

Elementmauerwerk aus Redbloc-Systemwänden POROTON®-Planziegel-U8 nach Z-17.4-1275, in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht nach Montageplan herstellen. Die Elemente sind entsprechend der Montageanleitung des Herstellers zu versetzen, einschließlich erforderlicher Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

| | |
|--|--|
| Rohdichteklasse | 0,60 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ _R | 0,08 W/(mK) |
| charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit f _k | 1,9 MN/m ² |
| m ² | d = 42,5 cm, Redbloc-Systemwand POROTON®-Planziegel-U8-425 |
| m ² | d = 36,5 cm, Redbloc-Systemwand POROTON®-Planziegel-U8-365 |

Weitere Bestimmungen für Entwurf und Bemessung sowie Vorgaben zum Anwendungsbereich, gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, sind zu beachten!

¹⁾ Arbeitszeitrichtwert für die Montage der Ziegelfertigteile, abhängig von Grundrissituation und Baustellenlogistik. ²⁾ Inkl. beidseitig Putz, außen 20 mm Faser-Leichtputz, innen 15 mm Kalk-Gipsputz; Wert in Klammern (): außen mit 25 mm Faser-Leichtputz, λ ≤ 0,18 W/(mK). ³⁾ Mauerwerk nach Zulassung, beidseitig Putz, gültig für tragende, raumabschließende Wände. ⁴⁾ Verwendung anstelle einer Brandwand, siehe BayBO, Art. 28(3)/LBOAVO,§7(3). ⁵⁾ Abweichend von DIN EN 1996-1-1/NA, Tabelle NA.1, ist als Teilsicherheitsbeiwert für das Material im Grenzzustand der Tragfähigkeit γ_M = 1,8 anzunehmen. ⁶⁾ In den Erdbebenzonen 1–3 ist ein rechnerischer Nachweis nach DIN 4149 mit einem Verhaltensbeiwert q = 1,5 zu führen.